LARSILAN

Versione 2010 RIVESTIMENTO AI SILICATI A SPESSORE

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Rivestimenti decorativi in pasta, costituiti da silicato di potassio, sabbie selezionate di varie granulometrie, additivi vari e pigmenti coloranti che conferiscono al prodotto un gradevole aspetto estetico, ottima idrorepellenza ed elevata permeabilità al vapore acqueo. Consigliati quando si vogliono realizzare finiture d'alto pregio soprattutto di interesse storico.	Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.)

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: 32 colori cartella più eventuali a richiesta Granulometria massima: FINE 0,8 mm MEDIO 1,0 mm GROSSO 1,5 mm Consumi : FINE 1,5/1,7 Kg/m^2 MEDIO 1,8/2,0 Kg/m^2. GROSSO 2,2/2,4 Kg/m^2.	Sono idonei i supporti di intonaci premiscelati o tradizionali a base calce/cemento o intonaci alleggeriti, previa rasatura con il nostro Larcemix.. Per i sistemi di isolamenti termici, suggeriamo di rasare con il nostro Lar50. Applicare una mano di SILANPRIMER (primer ai silicati) almeno 12 ore prima del LARSILAN. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il rivestimento con frattazzo metallico e rigirarlo con frattazzo di plastica a seconda dell'effetto estetico desiderato. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso tipo di materiale esistente. Non applicare su supporti a base gesso o su vecchie pitture plastiche.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C ed inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia.	Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo.

IMBALLO	LEGENDA
Secchielli da kg.25 su pallett da kg.1000	Proteggere gli occhi e la pelle con le dovute precauzioni, in caso di contatto accidentale con gli occhi lavare subito con acqua abbondante.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840

e-mail: angelo.sudcolor@alice.it tel. - fax. 0922 805094 www.sudcolor.it