



SILANPRIMER

Versione 2010

PRIMER AI SILICATI

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Primer ai silicati di potassio idoneo per attivare il processo di "silicatizzazione" del supporto e per regolarizzare l'assorbimento dei rivestimenti successivi. Non provoca la formazione di film e garantisce una buona traspirabilità.	La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Asportare completamente vecchie vernici e pitture.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: Neutro o colorato Aspetto: liquido Consumo: 0,2 Kg/m2 ca. Peso specifico: 1,03 Kg/lit	Agitare la tanica prima dell'uso, e applicare a una mano con pennello o rullo. E' possibile diluire il prodotto con acqua fino al 20%.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C ed inferiori a 30°C.	Conservare , in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

IMBALLO	LEGENDA
Secchielli da lt. 5 e 15.	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.