



SILIP AINT

SCHEDA TECNICA

Versione 2012

Pittura ai Silicati di potassio

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Pittura monocomponente ai silicati di potassio in dispersione, legante completamente inorganico, che reagisce chimicamente con il muro, formando una barriera idrorepellente e contemporaneamente permeabile al vapore. Questo tipo di rivestimento penetra in profondità, non formando pellicola, per cui non si verificano fenomeni di sfogliamento, distacco o screpolature nel tempo.	Il supporto deve essere, pulito, asciutto, consistente e privo di afflorescenze o sostanze oleose. Asportare vecchi pitture o intonaci plastici, non permetterebbe la reazione con il supporto, dando luogo a fenomeni di distacco. Per intonaci applicati di fresco, vanno rispettati i tempi tecnici di maturazione di almeno 4 settimane, mentre per intonaci teneri, applicare una mano di primer, diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: Bianco tinte di cartella Aspetto: liquido denso Resa teorica: 3,5 m ² /lt Peso specifico: 1,48 Kg/lt Essiccazione a 22°C fuori polvere 1 ora . asciutto al tatto 2 ore . asciutto completo 24 ore Valore pH: circa 11,3	Prima dell'applicazione mescolare il prodotto nel suo contenitore, con agitatore meccanico a bassi giri. Diluire la prima mano con acqua al 30% (o con Silanprimer diluito 1:1) Diluire la seconda mano con acqua al 10% (o con Silanprimer diluito 1:1) Applicare sempre una mano di Silanprimer 24 ore prima. Per la pitturazione, attendere circa 6 – 8 ore tra una mano e l'altra

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Non applicare in previsione di pioggia, umidità oltre il 75%, vento forte o sole battente. Proteggere la pelle e gli occhi. Proteggere anche le parti adiacenti con adeguati protezioni.	Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

IMBALLO	LEGENDA
Secchielli da lt. 5 e 13.	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.