



# SILOMUR

**Scheda tecnica**

**Versione 1/2010**

**PRIMER SILOSSANICO ALL'ACQUA**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARAZIONE</b>
Primer all'acqua a base di emulsioni acril-silossaniche, ossidi di ferro, e vari additivi specifici. Ad elevato potere traspirante ed idrorepellente, indispensabile nella preparazione dei supporti, atti a ricevere il successivo rivestimento LARSILOX.	I supporti devono essere asciutti solidi, privi oli e grassi. In presenza di efflorescenze saline, lavare la parete con idropulitrice a bassa pressione. Ripristinare eventuali parti mancati con adeguati prodotti. Per una migliore finitura estetica, rasare la superficie con LARCEMIX, ed attendere la completa stagionatura.

<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Colore: Trasparente o colore di cartella LARSILOX Peso specifico: 1,05 kg/lt Diluizione: 20 – 30% Ph: alcalino Incidenza: 0,150 kg./mq Resa: mq. 150 circa per confezione	Diluire con acqua nella misura suggerita, ed applicare accuratamente a pennello o rullo, su tutta la superficie da ricoprire.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente. Per successiva tinteggiatura si raccomanda di attendere la completa essiccazione ( circa 12 ore ).	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi. <b>TEME IL GELO</b>

<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Secchiello in plastica da kg. 25	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840