LARCRIL

SCHEDA TECNICA

Versione 2012 ***Pittura elastomerica***

DESCRIZIONE	***PREPARAZIONE***
Rivestimento di finitura elastomerico colorato, per interni ed esterni , impermeabile ed isolante, resistente alle intemperie, agli sbalzi di temperatura, ai raggi UV.Per le sue caratteristiche specifiche e particolarmente indicata su intonaci che presentano microfessure	Muri nuovi: il supporto deve essere, asciutto, consistente e privo di afflorescenze, rispettati i tempi tecnici di maturazione degli intonaci. Isolare il muro con il Fissativo Acrilico diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Muri già verniciati: Asportare vecchi pitture o intonaci inconsistenti, applicare una mano di Fissativo Acrilico, opportunamente diluito, Procedere all'applicazione di una o più mani di Larcril

DATI TECNICI		***POSA IN OPERA***
Aspetto	Liquido denso	Prima dell'applicazione mescolare il prodotto nel suo contenitore, fino alla completa omogeneità, con agitatore meccanico a bassi giri. Diluire la prima mano con acqua al 40%, e la seconda al 30%. Per la sovrariverniciatura, attendere circa 6 – 8 ore tra una mano e l'altra
Colore	Bianco e tinte di cartella	
Resa teorica	3,5 – 4 m2/lt	
Peso specifico	1,600 Kg/lt	
Essiccazione a 20° e U.R. 60%	fuori polvere 1 ora	
.	secco al tatto 2 ore	
.	asciutto completo 24 ore	

AVVERTENZE	***STOCCAGGIO***
Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Non applicare in previsione di pioggia, umidità oltre il 75%, vento forte o sole battente. Proteggere la pelle e gli occhi, con adeguati strumenti.	Conservare in confezione integra lontano da fonti di calore, per un periodo non superiore a 24 mesi. Teme il gelo.

IMBALLO	***LEGENDA***
Secchielli da lt. 5 e 13.	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840

e-mail: angelo.sudcolor@alice.it tel. - fax. 0922 805094 www.sudcolor.it