



# LAR 40

**Versione 2010**

**RASANTE IN PASTA BICOMPONENTE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARAZIONE</b>
Pasta ad elevata tixotropia, composta da sabbie selezionate, resine viniliche in emulsione, additivi vari. Indicata per l'ancoraggio e la rasatura nei sistemi di isolamento a cappotto, di pannelli termoisolanti in polistirene espanso / estruso, sughero, fibre minerali. Ottimo per la rasatura di vecchi rivestimenti plastici, o intonaci cementiti.	Aggiungere del cemento, tipo Portland grigio o bianco nella misura di 1:0,9, miscelando con agitatore a frusta, fino a completa omogeneizzazione.

<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Colore: bianco latte Aspetto: pastoso Peso specifico: 1,800 kg/lt. circa Granulometria: < 0,3 mm. Acqua d'impasto: pronto all' uso. ( eventuale max 3%) Ph: alcalino Resa: 3,0 -3,5 kg./ mq. per incollaggio a punti " " 1,5 Kg./mq. per mm, come rasante. Tempo di sovrapplicazione: 30 minuti circa	L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per 10 minuti circa e riagitare brevemente. <b>Incollaggio:</b> applicare attorno al perimetro, e in alcuni punti centrali, del dorso della lastra. <b>Rasatura:</b> applicare con spatola in acciaio, annegando la rete in fibra di vetro resistente agli alcali, tra una mano e l'altra. Prima della rasatura, ancorare meccanicamente i pannelli a muro, con specifici tasselli a percussione.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante, oltre al cemento. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente. Per la successiva tinteggiatura, si raccomanda di attendere la completa stagionatura.	Conservare in confezione integra in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a 12 mesi.

<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Secchielli in plastica da kg. 20	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840

e-mail: [angelo.sudcolor@alice.it](mailto:angelo.sudcolor@alice.it)

tel. - fax. 0922 805094

[www.sudcolor.it](http://www.sudcolor.it)