



LAR 50

Versione 2010

RASANTE CEMENTIZIO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Malta cementizia monocomponente, ad elevata tixotropia, composta da sabbie selezionate, cemento, resine sintetiche e additivi vari. Indicata per l'ancoraggio e la rasatura nei sistemi di isolamento a cappotto, di pannelli termoisolanti in polistirene espanso / estruso, sughero, fibre minerali. Ottimo per la rasatura di vecchi rivestimenti plastici.	Versare lentamente la polvere in un contenitore con acqua pulita, e miscelare con agitatore meccanico a frusta a basso numero di giri, fino alla completa omogeneità. Rapporto di miscelazione sei/sette litri di acqua per sacco di prodotto.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: grigio-bianco Peso specifico: 1500 kg/m ³ circa Granulometria: < 1 mm. Acqua d'impasto: 24% circa Ph: alcalino Resa: 3,0 -3,5 kg./mq. per incollaggio a punti “ “ 1,5 Kg./mq. per mm 1, come rasante. Tempo di sovrapplicazione: 30 minuti circa	L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per 10 minuti circa e riagitare brevemente. Incollaggio: applicare perimetralmente, più in dei punti centrali, sul retro della lastra. Rasatura: applicare con spatola in acciaio, annegando la rete in fibra di vetro resistente agli alcali, tra una mano e l'altra. Prima della rasatura, ancorare meccanicamente i pannelli a muro, con specifici tasselli ad espansione.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente. Per la successiva tinteggiatura, si raccomanda di attendere la completa stagionatura.	Conservare in confezione integra in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a sei mesi.

IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg.1600	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.