



LARCEMIX

Versione 1/2010 RASANTE CEMENTIZIO PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Malta cementizia premiscelata, costituita da sabbie selezionate, leganti specifici e additivi vari. Indicata per la rasatura di pareti e soffitti, interni ed esterni, da applicare su intonaci premiscelati a base cemento, e/o calce, malta tradizionale.	Versare lentamente la polvere in betoniera contenete acqua pulita, e mescolare per circa 5 minuti, oppure impastare con agitatore meccanico a frusta, a basso numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione. Rapporto di miscelazione e di circa sette litri di acqua, per sacco di prodotto.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: bianco e grigio Peso specifico: 1500 kg/m ³ circa Granulometria: < 1 mm. Acqua d'impasto: 28 % circa Ph: alcalino Spessore di applicazione: mm. 2 per mano Incidenza: 2 kg./mq per mm.1 di spessore Resa: mq. 6 per confezione Tempo di sovrapplicazione: dopo 60 minuti circa	L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per alcuni minuti e successivamente applicarlo con spatola in acciaio a strati di spessore non superiore a mm. 2 per mano; rifinirlo con frattazzo in spugna o frattazzatrice elettrica, oppure lisciarlo con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato. Assicurarsi che il supporto sia asciutto, solido e privo di sali o grassi. Su calcestruzzo, o su supporto inassorbente, applicare una mano di Largrip, per facilitare l'ancoraggio.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con forte vento, o sole battente. Per l'eventuale tinteggiatura si raccomanda di attendere la completa stagionatura.	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a sei mesi.

IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg. 1600	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840