



# LARCOLOR

**Versione 2010**

**RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREPARAZIONE</b>
Rivestimento decorativo minerale, costituito da sabbie selezionate, leganti specifici, ossidi di ferro e additivi vari. Particolarmente indicato per la protezione e colorazione di pareti, interni ed esterni, dei centri storici, da applicare esclusivamente su intonaci a base cemento, e/o calce, malte tradizionali.	Versare lentamente la polvere in un contenitore con acqua pulita, e miscelare con agitatore meccanico a frusta a basso numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione.
<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Colore: bianco e tinte di cartella Peso specifico: 1500 kg/m <sup>3</sup> circa Granulometria fine: < 0,8 mm. . media: < 1 mm . grossa: < 1,5 mm Acqua d'impasto: 27% circa ( sei/sette lt. per sacco) Ph: alcalino Spessore di applicazione: mm. 2 per mano Incidenza fine : 1,5-1,8 kg./mq. per mano. . media: 1,8-2,0 kg./mq. per mano . grossa: 2,0-2,5 kg./mq. per mano Tempo di sovrapplicazione: da 4 a 24 ore	Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi, privi di sali, olii e grassi. L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per alcuni minuti e successivamente applicarlo con frattazzo in acciaio a strati di spessore non superiore a mm. 2 per mano; rifinirlo con frattazzo di plastica. Per una perfetta idrorepellenza, suggeriamo ad indurimento avvenuto, di trattare il LARMIN con il ns. ISOFLU', idrorepellente silossanico all'acqua.
<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con rischi di pioggia, forte vento, o sole battente. Non applicare su intonaci plastici o vecchie pitture sintetiche.	Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore, per un periodo non superiore a sei mesi.
<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg. 1600	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840