



# LARLIV

**Versione 2012**

**intonaco minerale traspirante**

| <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>PREPARAZIONE</b>   |
|--|---|
| Rivestimento decorativo minerale traspirante, costituito da sabbie selezionate, leganti specifici, ossidi di ferro e additivi vari. Particolarmente indicato per la protezione e il decoro dei centri storici, o di costruzioni con aspetto tipico mediterraneo, da applicare esclusivamente su intonaci premiscelati a base cemento, e/o calce, malte tradizionali. Per una perfetta idrorepellenza, suggeriamo ad indurimento avvenuto, di trattare il LARLIV con il nostro ISOFLU', idrorepellente silossanico all'acqua. | Versare lentamente la polvere in betoniera con acqua pulita, oppure in un contenitore, e miscelare con agitatore meccanico a frusta a basso numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione. Rapporto di miscelazione sei/sette litri di acqua per sacco di prodotto. |

| <b>DATI TECNICI</b>  | <b>POSA IN OPERA</b>   |
|--|--|
| Colore: bianco e tinte di cartella<br>Peso specifico: 1500 kg/m <sup>3</sup> circa<br>Granulometria max: 2 mm.<br>Acqua d'impasto: 27% circa<br>Ph: alcalino<br>Spessore di applicazione: mm. 10 nelle due mani<br>Incidenza : 14 kg./mq per mano. | Assicurarsi che i supporti siano asciutti, solidi e privi di olii e grassi. L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per alcuni minuti prima della posa. <u>Bagnare la parete fino a saturazione prima dell'applicazione del rivestimento</u> , e successivamente applicarlo con spatola in acciaio in una primo strato sottile e un secondo più spesso, spugnare, ed infine attendere il momento opportuno, in funzione alle condizioni climatiche, e rifinirlo con spatola dentata con movimenti ad incrociare per effetto decorativo ottimale. |

| <b>AVVERTENZE</b>   | <b>STOCCAGGIO</b>   |
|---|---|
| Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare nelle giornate con rischi di pioggia, forte vento, o sole battente. <u>Bagnare la parete abbondantemente nei periodi caldi</u> . Non applicare su intonaci rasati (tipo tonachina), plastici o vecchie pitture sintetiche. | Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi. |

| <b>IMBALLO</b>                                 | <b>LEGENDA</b>   |
|--|--|
| Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg. 1600 | I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa. |

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*