



# LARMALTA

**Versione 2012**

**Malta da muratura**

| <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>PREPARAZIONE</b>  |
|--|--|
| Malta premiscelata cementizia da muratura a base di calce e cemento portland, additivi vari atti a migliorarne la lavorabilità ed esaltarne le caratteristiche tecniche. Per eseguire opere murarie con qualsiasi tipo di laterizio e blocco tradizionale in esterno o in interno, seguendo la consueta metodologia delle malte cementizie classificata M1.  | Gli elementi di muratura, al momento dell'impiego, devono essere privi di polveri, sporcizia e terriccio. In presenza di mattoni o elementi di muratura molto assorbenti è preferibile eseguire un'operazione di umidificazione bagnandoli in modo abbondante il giorno prima dell'applicazione ed eventualmente anche prima del loro impiego. Un laterizio bagnato non sottrarrà acqua alla malta evitando di compromettere una buona aderenza fra i diversi elementi costituenti la muratura   |
| <b>DATI TECNICI</b>  | <b>POSA IN OPERA</b>   |
| Colore: grigio<br>Acqua d'impasto: 21% circa<br>Granulometria: < 2 mm<br>Peso specifico della polvere: 1450 kg/m <sup>3</sup> circa<br>Tempo di lavorabilità: 60 minuti circa<br>Densità della malta fresca: 1580 kg/m <sup>3</sup> circa<br>Reazione al fuoco: Classe A1<br>Consumo: 13,5 kg/m <sup>2</sup> circa<br>Classe: UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) | Procedere all'impasto della malta mediante impastatrice continua, regolandone l'acqua, fino all'ottenimento della consistenza ottimale per l'impiego. Si raccomanda di lavorare la malta con una consistenza molto plastica. Per impasti eseguiti con trapano, non si devono superare tre minuti di miscelazione. Appoggiare il laterizio o il blocco su un "letto di malta", assestare l'elemento murario colpendolo ripetutamente fino a determinarne un perfetto allineamento. Eseguire una tessitura muraria intercalando i laterizi in ragione delle loro dimensioni colmando totalmente di malta le fughe orizzontali e quelle verticali, al fine di evitare infiltrazioni di acqua o umidità e dare maggior solidità alla muratura eseguita.. |
| <b>AVVERTENZE</b>  | <b>STOCCAGGIO</b>  |
| Durante la lavorazione proteggere le murature dalle acque piovane e da infiltrazioni accidentali che potrebbero generare anomalie sulle applicazioni successive. Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30   | Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.  |
| <b>IMBALLO</b>   | <b>LEGENDA</b>   |
| Sacco di carta da Kg. 25 su palettes da 60 sacchi.   | I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.   |

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*