



LARPREM

Versione 2012

Intonaco cementizio premiscelato

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Intonaco di sottofondo a base di cemento grigio, calce idrata, cariche con granulometria selezionata e additivi vari, applicabile sia manualmente che con macchina intonacatrice su murature tradizionali (tufo, laterizio, pomice, ecc.) sia interne che esterne.	Applicare su supporti omogenei, resistenti, puliti e non eccessivamente asciutti. Superfici a muratura mista vanno trattate con rinzafo, mentre superfici lisce e calcestruzzo poco assorbente vanno trattate con primer aggrappante. Irregolarità superiori a cm 2.5 vanno livellate con lo stesso prodotto almeno un giorno prima. Non applicare spessori superiori a cm 2 per mano; lo spessore finale desiderato deve essere ottenuto con due sole applicazioni.
DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: grigio - bianco Acqua d'impasto: 21% circa Granulometria: < 1,4 mm Peso specifico della polvere: 1450 kg/m ³ circa Tempo di lavorabilità: 120 minuti circa Densità della malta fresca: 1580 kg/m ³ circa Reazione al fuoco: Classe A1 Consumo: 13,5 kg/m ² circa Classe: UNI EN 998-1: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)	Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare per alcuni minuti e applicare l'intonaco sul supporto, quindi attendere qualche istante prima di livellare con staggia in alluminio. Cessata la fase plastica, a intonaco già indurito, è possibile rabottare per ottenere una superficie civile grossolana. Rifinire gli interni con tonachina Lartonex, per gli esterni rifinire con rasante Larcemix oppure con intonaci colorati minerali o in pasta.
AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose. Si consiglia di applicare le finiture solo dopo una completa stagionatura del prodotto.	Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.
IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.