



LARTONEX

Versione 1/2010

TONACHINA CEMENTIZIA PER INTERNI

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Malta premiscelata, costituita da sabbie selezionate, calce, cemento e additivi vari specifici. Indicata per la lisciatura di pareti e soffitti interni, da applicare su intonaci a base cemento, e/o calce, malte tradizionali.	Versare lentamente la polvere in un contenitore con acqua pulita, e miscelare con agitatore meccanico a frusta a basso numero di giri, fino alla completa omogeneizzazione. Rapporto di miscelazione e di circa sette litri di acqua per sacco di prodotto.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Colore: bianca Peso specifico: 1450 kg/m ³ circa Granulometria: <1 mm. Acqua d'impasto: 28% circa Ph: alcalino Spessore di applicazione: mm. 2 per mano Incidenza: 2 kg./mq per mm.1 di spessore Resa: mq. 6 per confezione. Tempo di sovrapplicazione: dopo 60 minuti circa	L'impasto ottenuto deve presentarsi omogeneo e privo di grumi, lasciarlo riposare per alcuni minuti e successivamente applicarlo con spatola in acciaio a strati di spessore non superiore a mm. 2 per mano; rifinirlo con frattazzo in spugna o frattazzatrice elettrica, oppure lisciandolo con spatola in acciaio, secondo l'effetto estetico desiderato. Assicurarsi che il supporto sia asciutto, solido e privo di sali o grassi. Su calcestruzzo, o su supporto inassorbente, applicare una mano di Largrip, per facilitare l'ancoraggio.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Il prodotto va utilizzato senza aggiungere nessun altro aggregante. Si raccomanda l'utilizzo a temperature comprese tra + 5°C e +30°C. Non applicare su superfici precedentemente pitturate. Per l'eventuale tinteggiatura si raccomanda di attendere la completa stagionatura.	Conservare in confezione integra, in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, per un periodo non superiore a sei mesi.

IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da kg.25 su pallets da kg. 1600	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840