



LR 2 Adesivo

Versione 2016

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Adesivo professionale in polvere monocomponente a presa normale di classe C1, particolarmente indicato per la posa di pietre naturali, in interno ed esterno. Formulato con sabbie selezionate, cementi ad alta resistenza, resine in polvere ridispersibili, ed additivi specifici, danno al prodotto finito, ottime caratteristiche di resistenza meccanica, sollecitazioni termiche.	Versare un sacco di LR 2, in un contenitore con circa 6,5 – 7 litri di acqua pulita e miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per circa 10 minuti e rimescolare brevemente prima dell'uso. Stendere la malta con spatola dentata nello spessore massimo di 10 mm, applicare il rivestimento sul collante fresco ed esercitare una pressione adeguata fino al perfetto ancoraggio tra le parti.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Consumi: Kg./mq 5 Aspetto : Polvere bianca- grigia Tempo aperto: < 30 minuti Tempo di correzione: 10 minuti Resistenza all'umidità: Ottima Flessibilità: Buona Comportamento al fuoco. Classe M0 incombustibile	LR 2 si applica su intonaci tradizionali cementizi, intonaci premiscelati cementizi, massetti cementizi, supporti in piastrelle preesistenti, strutture in cemento armato, guaine cementizie bicomponenti. Su superfici interne in gasbeton. E' vivamente sconsigliato applicare il prodotto direttamente su metallo, gomma, pavimenti vinilici. Prima di qualsiasi applicazione, verificare che i supporti siano stabili, asciutti, esenti da polvere, e che siano perfettamente complanari.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Teme il gelo. Utilizzare a temperature comprese tra +5° e + 30°	6 mesi in luogo asciutto e in confezioni integre

IMBALLO	NORME DI SICUREZZA
Sacco di carta da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500	Utilizzare opportune precauzioni. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.