



MA 425

Versione 2016

Massetto cementizio autolivellante

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
MA 425 è una malta premiscelata secca per interni ed esterni, composta da sabbie selezionate, particolari cementi ed specifici additivi per migliorare le prestazioni di lavorabilità ed ottimizzare le peculiari caratteristiche autolivellanti.	Il fondo di posa deve essere pulito, assolutamente privo di ogni residuo o di altre lavorazioni. MA 425 può essere posto su qualsiasi superficie orizzontale. Prima della stesura di MA 425 devono essere predisposte, se necessario, eventuali sponde di contenimento e una fascia perimetrale in PE espanso dello spessore di almeno mm 5.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
<p>Peso specifico (prodotto bagnato) 1900 Kg/m³ ca Resistenza alla compressione a 28 gg >25MPa Resistenza alla flessione a 28 gg >5 MPa Spessore di applicazione 3 – 10 cm Acqua impasto 17% Resa 18 Kg/m² per cm. Tempo di lavorazione 45 minuti ca Coefficiente di conducibilità termica $\lambda=1,49$ W/m K Pedonabilità 24 ore ca. Ph alcalino Essiccazione come massetto tradizionale.</p>	Il massetto autolivellante MA 425 va applicato mediante apposita macchina impastatrice continua, che invierà la malta fluida al relativo punto di utilizzo. Iniziare la posa dai punti di maggiore spessore, complanando con barra livellatrice. Posare il parquet dopo aver controllato che il tasso di umidità sia idoneo e comunque non superiore al 3%. È consigliata la stesura di adeguati primer. Il massetto MA 425 non necessita dell'applicazione di reti elettrosaldate.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5° e +30° La posa su pavimenti radianti, non prevede l'applicazione di agenti fluidificanti, in quanto questi sono inclusi nel prodotto.	Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a sei mesi nella confezione originale.

IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da Kg. 25 su pallet da Kg. 1.500	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.