



Intodeumid

Versione 2016

Intonaco macroporoso deumidificante

DESCRIZIONE	PREPARAZIONE
Intonaco di fondo per il risanamento di murature con problemi di umidità e salinità su facciate esterne e interne. Recupero del centro storico, ville, cascinali, edifici di interesse storico, chiese, ecc. Utilizzabile in costruzioni nuove o vecchie.	Impastare esclusivamente in betoniera con acqua pulita miscelando per 8-10 minuti, fino a ottenere un impasto omogeneo e cremoso.

DATI TECNICI	POSA IN OPERA
Consumo: 10 kg/mq per centimetro di spessore Reazione al fuoco (Classe) A1 Acqua d'impasto: 20% circa Granulometria massima mm. 1,5 Tempo di impasto in betoniera: 8-10 min Tempo di vita dell'impasto: >30 min Spessore minimo: 2 cm Tempo di attesa per applicazione finiture: minimo 7 gg Tempo di attesa per applicazione finiture colorate: minimo 21 gg	Disintonacare per almeno 1 metro oltre la fascia di evidente umidità. Raschiare eventuali giunti, asportare le parti di muratura friabile. Pulire e spazzolare accuratamente tutta la superficie. Lavare abbondantemente con acqua pulita la sera precedente l'applicazione. Dopo aver mescolato il prodotto, applicarlo con spatola e quindi spianarlo uniformemente con staggia di alluminio, per uno spessore minimo di due centimetri per mano. Per eventuali maggiori spessori, ripetere l'operazione a distanza di 24 ore fino al raggiungimento dello spessore desiderato.

AVVERTENZE	STOCCAGGIO
In caso di applicazione a più mani per migliorare l'adesione, irruvidire orizzontalmente ogni strato prima della completa essiccazione. Per l'applicazione di qualsiasi rivestimento a base di dispersioni, come pure le piastrelle, attendere il completo essiccamento dell'intonaco e comunque non prima di 4 settimane. Applicare con temperature comprese tra +5° e + 30°	Conservare in luogo asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione sei mesi in confezione integra.

IMBALLO	LEGENDA
Sacco di carta da kg. 25 su pallet da 60 sacchi.	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.