



# Larproof Antiumido

**Versione 2016**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>
Larproof Antiumido e antiefflorescente è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici opportunamente modificati e stabilizzati per il bloccaggio delle efflorescenze e lo sbarramento alla risalita capillare dell'acqua. Particolarmente adatto per la preparazione delle superfici da intonacare con il nostro intonaco deumidificante Intodeumid e al consolidamento dei supporti semiporosi.	Larproof Antiumido per la sua particolare formulazione consente il trattamento idrofobizzante di tutti i materiali porosi tradizionali utilizzati nelle costruzioni. Il prodotto diluito in acqua ha una viscosità molto bassa che gli consente di penetrare profondamente nel supporto e di bloccare le potenziali efflorescenze all'interno della muratura costituendo un validissimo sbarramento alla loro migrazione verso l'esterno. L'azione impermeabilizzante di Larproof Antiumido è prodotta per deposizione delle micro particelle di silice all'interno delle porosità e dei capillari del supporto, nonché per reazione combinata tra i componenti del prodotto, i sali presenti e l'anidride carbonica dell'aria. Questa particolare caratteristica permette la preparazione del supporto all'intonaco deumidificanti Intodeumid e ne allunga e migliora notevolmente la vita e l'efficacia.
<b>DATI TECNICI</b>	<b>POSA IN OPERA</b>
Aspetto visivo                      Liquido Colore                                      Incolore Resa    lt/.mq 0,200 circa	Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare il prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide, possibilmente all'ombra, con rullo, pennellessa o scopa a seconda dell'entità e della conformazione della superficie da trattare.

<b>AVVERTENZE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>
Proteggere le superfici trattate con Larproof Antiumido dall'acqua e dalle intemperie per almeno 24 ore dopo la sua applicazione. L'eventuale applicazione dell'intonaco deumidificante Intodeumid può essere eseguita non appena la superficie trattata con Larproof Antiumido sia asciutta. <u>Manipolare con attenzione, prodotto alcalino.</u>	Chiudere sempre accuratamente il contenitore di Larproof Antiumido, onde evitare che il prodotto reagisca con l'anidride carbonica dell'aria e perda efficacia.

<b>IMBALLO</b>	<b>LEGENDA</b>
Confezione da lt. 1,0 e 2,50	I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

*La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.*

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG P.I. 02388690840

e-mail: [angelo.sudcolor@alice.it](mailto:angelo.sudcolor@alice.it)

tel. - fax. 0922 805094

[www.sudcolor.it](http://www.sudcolor.it)